

AQUA COLOR 400 BS ColorLand®

Pintura Para Alberca

Descripción

Aqua Color 400 BS Colorland es una pintura a base de polímeros de cloruro de vinilo, diseñada especialmente para condiciones de inmersión o humedad.

Características Especiales

- Secado rápido
- Excelente adherencia al concreto
- Alto desempeño ante la humedad y agua

Tipo

Cloruro de vinilo.

Usos Recomendados

Pintado y mantenimiento tales como:

- Albercas
- Baños
- Estanques
- Fuentes ornamentales

Datos técnicos

Propiedad	Rango	Método
Viscosidad (cps)	1000 - 2500	DIN 53216
Densidad (g/cc)	1.3 - 1.4	DIN 53018
Sólidos por peso (%)	61.5- 63.5	DIN 53217

Preparación de la superficie

Todas las superficies deben de estar secas y limpias, libres de cualquier material que impida que la pintura se adhiera como polvo, grasa, pintura suelta o mal adherida, moho, etc.

Todo concreto donde será aplicada la pintura Aqua Color 400 BS Colorland, deberá tener mínimo 30 días de fraguado. Se recomienda que las albercas nuevas se llenen con agua y mantenerlas así mínimo 2 meses, para que el agua extraiga las sales del concreto; posterior a ello aplicar una solución de ácido muriático - agua, diluyendo 1 parte de ácido con 3 partes de agua, dejar actuar la solución por un lapso de 15 min, retirar y lavar con abundante agua. Dejar secar 7 días y aplicar Aqua Color 400 BS Colorland.

Para superficies de concreto previamente pintadas: raspar con cepillo de alambre o cuña metálica toda la pintura mal adherida. Generar perfil de anclaje con lija para metal No. 180 en seco, limpiar correctamente y proceder con la aplicación de Aqua Color 400 BS Colorland.

Instrucciones de Uso

Aplicación de Aqua Color 400 BS Colorland

1. Agitar previamente la pintura sobre todo si ha estado almacenada varias semanas.
2. Puede aplicar el material con brocha o rodillo para solventes, se recomienda mojar el rodillo con Solvente TA antes de usarlo, cuidando no dejar exceso de solvente.

AQUA COLOR 400 BS ColorLand®

Pintura Para Alberca

3. En superficies nuevas o deterioradas, aplicar una mano de pintura previamente diluida 1:1 con Solvente TA, dejar secar durante 24 horas y aplicar la primera mano, en este paso puede diluir la pintura hasta con un 10 % de Solvente TA.
4. **Se deben de aplicar 2 manos del producto como mínimo, esperando 24 horas entre mano y mano (esto no incluye la capa base).** Esperar como mínimo 7 días antes de llenar las albercas, cisternas o recipiente donde se aplicó pintura Aqua Color 400 BS Colorland.

Rendimiento Aproximado

4 m²/ L a 3 milésimas de espesor.

Presentación

Litro, galón, cubeta de 19 L.

Colores

Blanco, azul y verde.

Almacenamiento

Seis meses en un lugar fresco y seco, en envase cerrado y original.

Información importante

- No mezclar con otros materiales ajenos a los mencionados en esta *hoja técnica*.
- No aplicar a temperaturas superiores de 40 °C.

- Nunca aplique en lugares confinados o con mala circulación de aire, el producto está fabricado con solventes.
- El tiempo de secado al tacto es de 30 minutos aproximadamente, para aplicar la segunda mano, 24 horas.
- El tiempo de curado es de 7 días después de aplicar la segunda mano de pintura.
- La garantía es de acuerdo a un defecto en la fabricación de la pintura, no por aplicación de la misma.

Precauciones

- Utilizar el equipo de seguridad durante su aplicación: guantes, lentes, faja y mascarilla para vapores orgánicos.
- No dejar al alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua limpia.
- Producto inflamable, base solvente, manténgase alejado de altas temperaturas, chispa y flama.

Observación

Las indicaciones en esta hoja técnica para Aqua Color 400 BS ColorLand® han sido elaboradas con base a nuestro conocimiento, a la amplia experiencia práctica y al desarrollo científico reciente. Pero debido que en la preparación, condiciones y variaciones de las superficies y variedad de aplicaciones que pueden presentarse en el uso de nuestros productos, considerar las indicaciones como orientativa. En el caso de necesitar mayor información, comunicarse al departamento técnico de ColorLand.

SDS: Está disponible a petición del interesado.